



Año: 2019

grupoMOS
natural stone

Pol. Ind. Las Palmeras s/n 04850 Cantoria (Almeria) Spain

Nombre comercial: AMARILLO TRIANA

Denominación petrográfica (UNE-EN 12407):

Lugar de procedencia: MACAEL

Acabado superficial: AMARILLO

Normas de referencia y usos finales:

- UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior.
- UNE-EN 1342:2003 Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior.
- UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior.
- UNE-EN 1469:2005 Placas de piedra natural para revestimientos murales.
- UNE-EN 12057:2005 Plaquetas de piedra natural.
- UNE-EN 12058:2004 Baldosas de piedra natural para pavimentos y escaleras.

Características	Método de ensayo	Valores declarados	
Reaccion al fuego	UNE-EN 13501	Sin ensayo (véase la Decisión 96/603/EC y sus modificaciones)	Clase A1
Tactilidad	Visual	Vease la descripcion	vease
Resistencia a la flexion	UNE-EN 12372	Valor medio	- 7,6 Mpa -
Resistencia a la heladicidad	UNE-EN 1341		Resistant
Resistencia a la abrasion	UNE-EN 14157	Valor medio	26mm -
Absorción de agua	UNE-EN 13755	Valor medio	0,40%
Densidad aparente	UNE-EN 1936	Valor medio	2,72 g/cm3
Resistencia a la compresión	UNE-EN 1926	Valor medio	- 132Mpa -
Resistencia al impacto	UNE-EN 14158	Resistencia al impacto	40cm

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE (En cumplimiento de la directiva de productos de construccion 89/106/CEE)